



2296

Gustavssons Grus AB, Box 136, 774 62 Avesta
Bergtäkt Myrsjö

16
2296-CPR-CB2898
För prestandadeklaration se
"Prestandadeklaration Gustavssons 0-32 bärlager"

SS-EN 13242**Ballast för hydrauliskt bundna och obundna material till väg-
och anläggningsbyggande**

Sortering	0/32
Kornstorleksfördelning	GA85
Intervall och toleranser för ballast	GT _A NR
Kornform hos grov ballast	NPD
Korndensitet	NPD
Vattenabsorption	NPD
Renhet	
Finmaterialhalt	f ₇
Finmaterialkvalitet (SE)	>45
Andel korn med krossade ytor	C _{100/0}
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA ₃₀
Volymstabilitet	
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos obunden ballast av masugnsslagg och stålslagg.	NPD
Sammansättning/halt	
Syralöslig sulfat	NPD
Total svavelhalt	NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material.	NPD
Motstånd mot nötning hos grov ballast	MDE20
Farliga ämnen	
Petrografi	se bilaga
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD
Vitringsbeständighet (Sonnebrand)	NPD
Frostbeständighet	FNR

Deklaration enligt EN 13285 och TDOK2013:0530¹

Sortering	0/32
Kornstorleksfördelning	Go
Största Finmaterialhalt	UF ₇
Minsta Finmaterialhalt	LF ₂
Överkorn	OC ₈₅
Packningsegenskaper (modifierad Proctor)	
Laboratorietorrdensitet	X,xx±0,20 Mg/m ³
Optimal vattenkvot	X,x±0,2 vikt-%
Vattenlöslig sulfat	NPD
¹ Andelen fri glimmer (0,125 – 0,25 mm) (TDOK2014:0144)	<30

Typisk kornfördelning enligt SS-EN 13285													
Sikt (mm)	0,063	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45
Övre gräns	7		20	26	35	46		60		78		100	
Deklarerat värde	7		15	21	28	38		51		70		99	
Typisk kornfördelning	3		9	13	19	27		42		69	86	99	100
Deklarerat värde	2		5	11	17	26		39		58		85	100
Undre gräns	2		2	6	10	18		31		50		80	100

